


DBT 硅橡胶促进剂



一、分子式及结构式:



二、分子量: 631.5

三、性状:

色 泽: 淡黄色透明液体, 色度 (碘号) <5

Sn 含量: 18.6±0.6%

密 度 (25℃,g/cm³): 1.05

粘 度 (25℃,mPa.s.): 50

折光率 (25℃): 1.468~1.470

凝固点: 16~23℃

溶解性: 溶于所有工业用增塑剂及大多数溶剂

四、主要用途与特点:

是最早使用的有机锡稳定剂, 可做胶粘剂中的促进剂, 其有优良的润滑性、透明性和耐候性良好, 耐硫化物污染, 但耐热性较差。

五、其他:

本资料仅供参考之用, 客户应依各自的应用, 先行试验以决定其适用性, 遇产品应用问题请随时与公司业务部联系。