

## K-901 离型剂、脱模剂

产品型号: K-901 离型剂、脱模剂

产品介绍:

K-901 是一种氟改性有机硅离型剂、脱模剂, 经过我司工厂大量应用后确定此产品是目前最适合用于 LED 环氧胶水之脱模剂, 无刺激性气味, 添加量少占配方环氧树脂份的 0.1~0.2%, 从而节约产品之使用成本。

产品特征:

组成: 氟改性有机硅脱模剂

密度: 0.82

外观: 透明液体

固含: 10%

应用领域: 透明环氧树脂胶之内添加脱模剂

添加量: 0.05-0.15% (总配方)

储存条件:

- A、远离高温及火源
- B、放置在通风阴凉处
- C、使用后请密封
- D、储存温度 0℃—40℃
- E、保质期 6 个月

包装规格: 25KG/胶桶



注意:

K-901 脱模剂对皮肤与眼睛有中等程度刺激, 如果接触皮肤, 用肥皂清洗, 如果接触眼睛, 立即用水冲洗并就医。