

### 透明快速固化环氧树脂密封胶 100A/FS-2B

#### 一、产品简介:

100A/FS-2B 是室温快速固化型环氧树脂胶,能够在低温时快速硬化。具有防渗漏、高接着强度,耐油性、耐药品性、电器特性亦佳。可用于各种机械、工具、装饰品、美术工艺品、家庭日用品、金属、玻璃等材料之制作、修补及黏着。

#### 二、常规性能:

测试项目	测试方法 或条件	100A	FS-2B
外观	目测	无色透明粘稠液体	淡黄色透明液体
密度	25°C g/cm <sup>3</sup>	1.1~1.2	1.08~1.15
粘度	40°C mpa·s	1500~2500	1500~3000
保存期限	室温通风	半年	半年

### 重量比例要准确, 搅拌均匀, 马上用完!

#### 三、使用工艺:

项目	单位或条件	100A/FS-2B
混合比例	重量比	1:1
可使用时间	25°C, 分钟 [50 克]	2~5 分钟
固化条件	25°C/min, [50 克]	10~20 分钟

四、用途: 各种电子产品、机械、工具、装饰品、美术工艺品、家庭日用品、金属、玻璃等材料之制作、修补及黏着。

#### 五、固化后特性:

项目	单位或条件	100A/FS-2B
硬度	Shore-D	85
绝缘强度	25°C, kV/mm	>18

#### 六、贮存、运输及注意事项:

1. 此类产品非危险品, 按一般化学品贮运, 产品贮存期见包装桶。
2. 请看准所使用产品型号, 然后对号入座; 准确称量后, 请充分搅拌均匀; 称量大于 50 克, 使用期会缩短。

七、包装规格: 包装为 A: 5KG 塑料桶; B: 5KG 塑胶桶或其它包装。

\*注: 以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25°C 时测试之典型数据, 仅供客户使用时参考, 并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时, 以实测数据为准。