

E-51 环氧树脂

一、简介:

E-51 环氧树脂环氧值高、粘度低、色泽浅, 广泛用作粘接剂、无溶剂涂料、自流地坪料、浇注料。

外观 Appearance	无明显机械杂质 no visible mechanical impurity
环氧值 (eq/100g) Epoxide Value	0.48—0.54
无机氯值 (eq/100g) Unhydrolytic Chlorine	$\leq 1 \times 10^{-3}$
有机氯值 (eq/100g) Hydrolytic Chlorine	$\leq 2 \times 10^{-2}$
挥发物 (%) Volatile	≤ 2
色泽 号 Colour	≤ 2
粘度 40°C (mPa.S) Viscosity	≤ 1600

二、贮存、运输及注意事项:

此类产品非危险品, 按一般化学品贮运, 产品贮存期见包装桶。

三、包装规格:

20KG/桶或 220KG 铁桶。

*注: 以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25°C 时测试之典型数据, 仅供客户使用时参考, 并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时, 以实测数据为准。